

Bonding Agent[®]

ŘEŠENÍ PRO TENKÉ VRSTVY NA BÁZI CEMENTU

Ecobeton Bonding Agent[®] je multifunkční produkt, který vám umožní konečné a pevné spojení nové vrstvy betonu nebo malty na bázi portlandského cementu se stávajícími povrchy. Ecobeton Bonding Agent[®] dává portlandskému cementu jedinečné vlastnosti, které jsou nedosažitelné jinými přísadami nebo modifikátory.

Ecobeton Bonding Agent[®] je produkt, který, je-li používán jako pojivo, pomáhá při připojování nové vrstvy betonu nebo malty na bázi cementu s existujícími povrchy.

Ecobeton Bonding Agent[®] je produkt, který, pokud je používán jako příměs, napomáhá k posílení vrstvy o jakékoliv tloušťce a poskytuje vlastnosti jako elasticita, tixotropnost, vodotěsnost, odolnost vůči zmrazovacím cyklům a umožňuje použití materiálu v jakékoliv tloušťce.

Vlastnosti

- Vzorec obsahující kopolymer, který je ne-reemulgovatelný, ekologický a na bázi vody.
- Vynikající pevnost a soudržnost.
- Hydroizolační přísada.
- Vynikající základ pro další vrstvy a systémy.

Použití

Ecobeton Bonding Agent[®] lze použít v betonech a maltách na bázi cementu vždy na strukturálně zdravý betonový, zděný, dřevěný, asfaltový nebo jiný povrch.

- Jako přísada do směsí určených k opravě / vyrovnání povrchu.
- Jako přísada do směsí určených k opravě a renovaci betonu, a také na strukturální opravy.
- Tenké vrstvy.
- Svislé a stropní opravy.
- Snížení vlhkosti a par v podlahách a základových deskách.

Aplikace

Jako pojivo k podkladu

1. Smíchejte **Ecobeton Bonding Agent**[®] s portlandským cementem v poměru 1:1.
2. Zapravte směs pomocí štětce do podkladu.
3. Před zaschnutím nátěru aplikujte opravnou maltu nebo stěrku (nedopusťte, aby před aplikací opravné malty došlo k vyschnutí fixačního nátěru).

Použití jako příměs do betonů a malt

1. Smíchejte Bonding Agent s vodou dle technické specifikace.
2. Přidávejte Bonding Agent do cementové směsi dokud nedosáhnete požadované konzistence.
3. Naneste pojivovou vrstvu dle pokynů.
4. Proveďte potřebné opravy nebo potěry.

Vydatnost produktu

Vydatnost produktu je závislá na zvolené aplikaci.

Doba zrání	7 dní
Trvanlivost	12 měsíců
Balení	Kbelík 20 litrů

Omezení

Ecobeton Bonding Agent by neměl být aplikován při teplotách nižších než 5° C. Neaplikujte, pokud se očekávají dešťové srážky do 24 hodin od aplikace. Chraňte materiál před mrazem.

Poznámka:

Informace v tomto technickém listu jsou uvedeny v souladu s přesností našich nejlepších současných znalostí. Produkty zaručují nejvyšší kvalitu a standart s ohledem na výrobní toleranci.

Je možné provádět jakékoliv testy používání produktů. Na tyto testy se nevztahuje žádná výslovná ani implicitní záruka, a to i za předpokladu, že se jedná o finální výsledek a nepřebírá se žádná přímá či nepřímá odpovědnost za použití produktů.

Uživatelům se doporučuje provést testy před aplikací.

Internetová prezentace:
www.izolace-ecobeton.cz

Technická podpora:
info@izolace-ecobeton.cz



Ecobeton Italy[®] je držitelem certifikátu ISO 14001 - systém environmentálního managementu.

ecobeton

VEEM TRADING, s.r.o.
Lozibky 17
614 00 Brno

T (+420) 545 222 322
F (+420) 545 222 701
I www.izolace-ecobeton.cz